

# NR-SBR

# A 597

- Ⓢ NR-SBR, schwarz – commercial
- Ⓢ Standardqualität, 50 Shore, für geringe Anforderungen
- Ⓢ Verpackung siehe Allgemeine Informationen
- Ⓢ Spezialanfertigung – Bitte beachten Sie die Mindestbestellmengen

Härte [Shore A]:	50 ±5
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]:	ca. 1,30
Reißfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]:	4
Reißdehnung [%]:	300
Ozonbeständigkeit:	nicht beständig
Witterungsbeständigkeit:	nicht beständig
Ölbeständigkeit:	nicht beständig
Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
Säurebeständigkeit:	bedingt beständig
Starke Basen:	bedingt beständig
Verschleißfestigkeit:	nicht geeignet

### EINSATZTEMPERATURBEREICH

Medium	dyn. (stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	-35 °C	+70 °C	+90 °C

### DRUCKVERFORMUNGSREST DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22 h	70 °C	40 %

### ALTERUNG DIN 53508

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70h/70 °C	+5 Shore A	-15 %	-20 %

### AUMA-PLATTEN

Artikelnummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Oberfläche	Einlagenanzahl
4011 97100	1,0	1,4	20	G G	0
4011 97150	1,5	1,4	20	G G	0
4011 97200	2,0	1,4	20	G G	0
4011 97300	3,0	1,4	10	G G	0
4011 97400	4,0	1,4	10	G G	0
4011 97500	5,0	1,4	10	G G	0
4011 97600	6,0	1,4	10	G G	0
4011 97800	8,0	1,4	5	G G	0

### PRESS-PLATTEN

Artikelnummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Oberfläche	Einlagenanzahl
4213 97100	10,0	1,4	5	G G	0
4213 97120	12,0	1,4	5	G G	0
4213 97150	15,0	1,4	5	G G	0
4213 97200	20,0	1,4	5	G G	0
4213 97250	25,0	1,4	5	G G	0
4213 97300	30,0	1,4	5	G G	0
4213 97400	40,0	1,4	5	G G	0

G = Glatt

#### Wichtige Hinweise:

Dieser Katalog wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Katalog nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) zögern Sie nicht und kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar sind.

18. 11. 2008

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.  
 A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26  
 Telefon +43 2630 310-0\*, Telefax +43 2630 310 320  
 E-Mail: semperfex@semperit.at, Internet: www.semperit.at