

MPC-EPDM



Vielzweck EPDM - 20 bar

Anwendung:

Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit.

Merkmal:

EPDM-Seele und -Decke beständig gegen Hitze, Sonnenlicht, Ozon und Wetter.

Die Textileinlagen gewährleisten eine sehr gute Knickstabilität.

Temperaturbereich:

-40°C / +100°C, kurzfristig bis +120°C.

Sicherheitsfaktor:

3 : 1

Seele:

EPDM, schwarz, antistatisch, glatt.

Einlage:

Textil gekordelt.

Decke:

EPDM, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, antistatisch, glatt.

Kennzeichnung:

fortlaufend Inkjet, weiße Schrift:

"SEMPERIT (S) MPC-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR -40°C/ +100°C short time +120°C ANTISTATIC MADE IN EU //////////////".



Artikelnummer	Innen- Ø in		Wanddicke in mm	Außen-Ø in mm	Betriebsdruck (max.) bar	Einlagen- zahl	Biegeradius (min.) in mm	Gewicht ca. kg/m	Rollenlänge (max.) m
	mm	Zoll							
68122 0635	6,0	1/4	3,5	13,0	20	2	40	0,16	50
68122 0835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	50	0,20	50
68122 1035	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	60	0,24	50
68122 1330	13,0	1/2	3,0	19,0	20	2	80	0,27	50
68122 1340	13,0	1/2	4,0	21,0	20	2	80	0,34	50
68122 1635	16,0	5/8	3,5	23,0	20	2	100	0,36	50
68122 1640	16,0	5/8	4,0	24,0	20	2	120	0,40	50
68122 1940	19,0	3/4	4,0	27,0	20	2	120	0,46	50
68122 1945	19,0	3/4	4,5	28,0	20	2	120	0,53	50
68122 2545	25,0	1	4,5	34,0	20	2	150	0,67	50
68122 2550	25,0	1	5,0	35,0	20	2	150	0,75	50
68122 3260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	20	2	200	1,12	50
68122 3860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	20	4	250	1,22	50

Achtung: Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sämtliche Produkte müssen laut unseren maßgeblichen Anweisungen sowie gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets über die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen verfügen, besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website (www.semperflex.com) oder setzen sich mit einem unserer Fachhändler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in Verbindung. Für alle mit Semperflex abgeschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (abrufbar auf www.semperit-group.com). Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden müssen, finden Sie auf unserer Website (www.semperflex.com).

Wichtiger Hinweis: Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblätter wurden mit äußerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sämtliche notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf modernster Industrietechnik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezüglichen Hinweis bestätigen wir darüber hinaus auch die Erfüllung der Auflagen hinsichtlich Werkstoffbeständigkeit laut ISO TR 7620:2005(E). Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Voraussetzung für die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte gemäß den Angaben im Katalog oder den einzelnen Datenblättern ist daher ausschließlich die ständige strikte Einhaltung sämtlicher Spezifikationen und Beschränkungen, die in unseren schriftlich dargelegten Produktinformationen, in den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Normen, in den Spezifikationen hinsichtlich Chemikalienbeständigkeit sowie in unseren Reinigungsanleitungen festgehalten sind. Wir lehnen jedwede Haftung für Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemäße Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, Reißen, Überdehnen oder Befüllen mit unzulässigen Medien) zurückzuführen sind. Die Nutzung unserer Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umständen gestattet. Sofern nichts anderes angegeben ist, werden sämtliche Schläuche nach DIN EN ISO 1307:2008 gefertigt.